	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ACT CARBON	Versão nº: 05
		Código: ET – QA-02-061
ET – Especificação Técnica QA - Qualidade		Página 1 de 1

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Curativo de carvão ativado com prata, composto por um tecido de carvão ativado impregnado com prata, recoberto com tecido não tecido selado nas bordas. Esterilizado por Raio Gama. Marca ACT CARBON.

APLICAÇÃO
O curativo é indicado para controles de odor, feridas infectadas e com leve a alta exsudação.

COMPOSIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA UTILIZADA	
TNT BRANCO	Tecido não tecido de 30g/m² com característica de baixa aderência
MANTA DE CARVÃO ATIVADO	Tecido de carvão ativado de 120g/m² impregnado com prata



DIMENSÕES DO PRODUTO			
Código	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Espessura (mm)
	± 3 mm	± 3 mm	± 0,10 mm
AG609	95	65	0,65
AG1010	105	105	0,65
AG1019	190	105	0,65

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA	
Teste de Esterilidade em Caldo de Caseína Soja (25°C)	< 1 UFC
Teste de Esterilidade em Tioglicolato Fluído (25°C)	< 1 UFC

ACONDICIONAMENTO	
Embalagem	Embalagem individual lacrada e estéril. Caixa com 10 unidades.
Armazenagem	Manter em local higienizado, seco e fresco e livre da incidência de luz solar.
Transporte	Deve ser transportado em caminhão baú fechado respeitando as indicações da caixa evitando danos ao material e a embalagem.
Reg. ANVISA	10222320009

INSPEÇÕES
Dimensões do curativo, análise microbiológica.

Histórico de revisão:		
04	28/10/2015	Nova formatação, correção das dimensões e inspeções.
05	03/07/2017	Nova formatação, correção das dimensões. Inclusão dos códigos. Exclusão do testes de pH e retenção de fluído. Inclusão do registro da ANVISA. Alteração da descrição de produto e aplicação.

Revisado por: Sonia Adriana Cabral	Assinatura: 
Aprovado por: Antônio Mário de Oliveira	Assinatura: 
Aprovado por: Danielle Navarro Ramos	Assinatura: 